

Reunanauhat



Melamiininauhamme ovat korkealuokkaisia yksikerrosnauhoja. Varasto-ohjelman lisäksi toimitamme asiakaskohtaisena tilauksena myös muita kuoseja, leveyksiä ja paksuuksia. Tehtaan valikoimasta löytyvät myös erikoisnauhat, kuten soft-forming ja huulletunoven-nauhat. Asiakaskohtaisille nauhoille erilaiset taustan esikäsittelyt ovat myös mahdollisia.

Melamiininauha varastovalikoima

(Nimikeryhmä 10200)

Koodi	Tuote	Leveys mm	jm/rulla
MEL15VA	Valkea, 4406/51	15	n. 500
MEL19VA	Valkea, 4406/51	19	n. 500
MEL19VASL	Valkea, 4406/51, sulateliima	19	n. 200
MEL22VA	Valkea, 4406/51	22	n. 500
MEL22VASL	Valkea, 4406/51, sulateliima	22	n. 200
MEL19KI	Kirsikka, 2459/36	19	n. 500
MEL19PY	Pyökki, 2353/20	19	n. 500
MEL19PAE	Pähkinä 2910/43	19	n. 500

Hahlen varasto-ohjelmaan on Jowatin laajasta valikoimasta valittu erityisesti suomalaisen puusepänteollisuuden käyttöön soveltuvia liimoja. Jowatin valikoimassa on myös monia muita liimoja erityistarkoituksiin. Kysy niistä lisää edustajiltamme.

Jos Sinulla on ongelmia liimauksissa, niin ota yhteyttä meihin. Me löydämme ratkaisun Sinun ongelmaasi.

Taulukoissa annetut tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin. Materiaalien ja menetelmien erilaaisuudesta johtuen tietoja on pidettävä ohjeellisina. Suosittelemme oman testin tekemistä ennen varsinaista työtä.

- Huoneen, liiman, ja materiaalin lämpötila oltava työskenneltäessä vähintään 15° C.
- Minimipuristusaika ilmoitetaan huoneenlämmössä (+20°C), 120 g/m² levitysmäärällä ja > 0,2 N/mm² (2 kp/cm²) puristuspaineella työskenneltäessä. Kovapuille tulee käyttää korkeampaa puristuspainetta >0,4 N/mm² (4 kp/cm²).
- Avoin aika ilmoitetaan huoneenlämmössä (+20°C), 120g/m² levitysmäärällä.

Tutustu tuotekohtaiseen tietolehteen ennen työskentelyn aloittamista.

Jowatherm sulateliimat

(Nimikeryhmä 10010)

Koodi	Jälki- lämmön kesto °C	Lämpötila levityste- lalla °C	Syöttö- nopeus m/min	Väri	Käyttökohde	Pakkausko- ko kg
28030	+85-95	+180-200	8-20	Läpi- kuultava	Viilu,laminaatti,puulista,ABS- PVC-, ja mela- miininauhoille	25
28010	+95-110	+180-200	8-20	Läpi- kuultava	Viilu,laminaatti,puulista,ABS- PVC-, ja mela- miininauhoille	25
28831	+85-95	+190-210	18-60	Valkea	Viilu,laminaatti,puulista,ABS- PVC-, ja mela- miininauhoille	25